

weber.therm armierungsspachtel

pasta para la regularización de weber.therm placa EPS

- Libre de cemento
- Listo al uso
- Elevada elasticidad
- Excelente adherencia
- Alto grado de deformabilidad
- Ensayos conformes a la Guía DITE 004

APLICACIONES

Pasta regularizadora de altas prestaciones lista al uso, indicada para la regularización y refuerzo de placas de EPS con malla de fibra de vidrio en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) sistema **weber.therm flex**.

SOPORTE

Regularización de placas EPS.

COMPOSICIÓN

Ligante en dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos especiales.

RECOMENDACIONES DE USO

- Pasta lista al uso, no añadir agua, cemento o cualquier otro aditivo.
- Mezclar bien el producto con un agitador eléctrico antes de aplicar.
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30°C.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor, ni sobre soportes helados o en proceso de deshielo, ni con riesgo de heladas en un plazo de 24 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe ser plano, estable, resistente, sólido, seco y libre de polvo, grasa y de otros agentes contaminantes.
- El soporte debe estar libre de restos de revestimientos anteriores no resistentes (p.e. pinturas).
- En caso de diferencias de planimetría entre placas, éstas deben ser lijadas previamente dejando una superficie plana.

OBSERVACIONES

- **weber.therm armierungsspachtel** debe ser revestido, y no puede quedar visto.
- Revestimientos asociados: morteros acrílicos (**weber.tene stilo**, **weber.tene geos** y **weber.tene micro**).

PRESENTACIÓN

Bidón de plástico 25 Kg.

Palets de 600 kg (24 bidones).

RENDIMIENTO

4,0 – 5,0 kg/m² / 3 - 5 mm de espesor.

COLOR

Blanco.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad y del frío.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo generales

Espesor mínimo de acabado	4 mm
Espesor máximo de acabado	5 mm
Espesor máximo de aplicación por capa	2,5 mm
Tiempo de secado antes de ser revestido	3 días *

Características de empleo adicionales

Coefficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua μ	Aprox. 200
Adhesión al sustrato	> 0.25 N/mm ²
Reacción al fuego	F (sin clasificar)

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de gestión
 certificado de acuerdo
 a la norma ISO 9001
 por SGS ICS



MODO DE EMPLEO



Mezclar el contenido del envase con un batidor eléctrico para obtener una pasta homogénea, y fácil de trabajar.



Aplicar **weber.therm armierungsspachtel** con una llana de acero inoxidable en dos manos, con un espesor de aplicación por capa de 0,5 a 2,5 mm, incorporando **weber.therm malla 160** en la mitad del espesor, colocándola entre la primera capa y la segunda, cuando la primera esté aún fresca.



La aplicación del revestimiento final sobre **weber.therm armierungsspachtel** se hará cuando éste se haya secado completamente (3 días mínimo).

En puntos singulares donde existe riesgo de fisuración, se recomienda colocar previamente a la capa de regularización **weber.therm malla 160**.