

sistema weber industryfloor autonivelante epoxi

Revestimiento decorativo liso de altas prestaciones mecánicas




Renovación de alta resistencia a la abrasión con tan sólo 3 mm

Máxima planimetría

Estético e higiénico. Fácil de limpiar y sin necesidad de juntas

Sistema especialmente indicado para la regularización y nivelación industrial con espesores medios de solo 3 mm, aportando resistencias mecánicas muy elevadas mediante resinas epoxídicas 100% sólidas con un aspecto final liso y altamente decorativo.



PASOS DEL SISTEMA

Sustrato	hormigón	
1 Imprimación	weberfloor PX primer	0,30 Kg/m ²
2 Capa de fondo o intermedia	weberfloor PX level + árido de cuarzo 0.1-0.3 mm (*)	1,60 Kg/m ² y mm de resina
3 Capa de sellado - 2 manos	weberfloor PU cover A	0,30-0,40 Kg/m ²

(*) Proporción de la mezcla: 1/0,5

PRESTACIONES TÉCNICAS

	weberfloor PU cover A
Reacción al fuego	B _{f1}
Resistencia a la abrasión (BCA)	AR 0,5
Dureza shore (a 7 días) - ISO 868	63 D
Resistencia al impacto	IR 14,7
Adherencia sobre sistema weber industryfloor	>2 N/mm ²

CONSIDERACIONES DE USO

- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%
- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, éstas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 12 Mpa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser $\geq 1,2$ Mpa.

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

© Saint Gobain Weber 23/09/2019 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores) | www.weber

