



weber DM

Desmoldeante coloreado en polvo para pavimento impreso



Gama de colores con posibilidad de efecto envejecido.

Gran poder desmoldeante.

Facilita la impresión y el texturado del pavimento.

Presentación

Bidón de plástico de 10 kg en palets de 180 kg (18 bidones)

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

0,200 kg/m²

Almacenaje y conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Agente desmoldeante coloreado en polvo para facilitar la retirada de los moldes sin perjudicar al acabado y textura de los pavimentos impresos como **weberfloor PRINT**.

Recomendaciones de uso

- Agente desmoldeante para pavimento impreso como **weberfloor PRINT** en viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras... apto para cualquier tipo de acabado (adoquín, baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera...).
- Puede utilizarse para cambiar la tonalidad y ensombrecer **weberfloor PRINT** para conseguir efecto envejecido mediante el uso de colores con contraste respecto al de los morteros.
- Revestible con weber SL.

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento

Limitaciones

- No añadir agua al producto una vez haya sido espolvoreado sobre el hormigón o el mortero.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Temperatura de empleo, entre 5°C y 35°C.
- Durante la aplicación, evitar las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material.
- Las herramientas se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso.
- El material endurecido se tiene que retirar mecánicamente.
- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.
- El color de weber DM podrá influir en la tonalidad final del pavimento en función del lavado a presión del mismo.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- Las aplicaciones realizadas con weberfloor PRINT deben encontrarse en estado plástico y toda la superficie realizada debe alisarse previamente a la aplicación de weber DM.

Aplicación

- Espolvorear weber DM, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de weberfloor PRINT, hasta conseguir una cobertura total de la base.
- Evitar la aplicación con exceso de agua en la superficie.
- Imprimir directamente con los moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico) sin alisar el weber DM.
- Tras el secado del material según ficha técnica (mínimo 72h) y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión.
- Dejar secar la superficie y aplicar la resina de sellado weber SL mediante rodillo o pistola de pulverizado.

Composición

Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.