



Elegancia en las paredes del hogar

Acabado liso y perfecto para la capa decorativa

Muros que respiran

Presentación

Saco de papel de 25 kg en palets de 1050 kg (42 sacos)

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

1,400 kg/m²
Consumo para 1 mm de espesor.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



webercal estuco

Revestimiento de cal coloreado.

Estuco de cal tradicional coloreado en capa fina indicado para la obtención de revestimientos con un alto nivel estético en soluciones bicapa.

RECOMENDACIONES DE USO

Estuco base de cal para el revestimiento y decoración con alto nivel estético, tanto en:

- interiores y exteriores,
 - muros y techos,
- obra nueva y rehabilitación.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento, Mortero de cal, Pinturas, Cerámica, Yeso, webercal basic

LIMITACIONES

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia.
- No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigón,...).

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Con fuerte calor y viento seco, humedecer previamente el sustrato.
- Aplicar en dos tendidas respetando el espesor de aplicación.
- Espesor de aplicación: 2 a 4 mm (mínimo dos capas de aplicación).
- Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas.
- Tiempo de secado total: 12 a 24 horas.
- Proteger el revestimiento si las condiciones climatológicas y atmosféricas en los días posteriores a la aplicación pueden llegar a ser adversas (fuerte insolación, lluvia, etc.)
- Evitar la escorrentía de agua en la fachada con los elementos constructivos diseñados para tal fin.

MODO DE EMPLEO

Amasado

- Amasar webercal estuco con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, por saco de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

Aplicación

- Aplicar webercal estuco en dos manos, extendiendo el producto con una llana de acero inoxidable, en espesores de 2 a 4 mm. La aplicación de la segunda mano se hará sobre la primera cuando ésta no haya endurecido completamente. Los despieces con cinta de pintor delimitan paños de trabajo.

Acabado

- El acabado se obtiene al fratar webercal estuco con una llana de esponja fina y suave. Como preparación para la aplicación de webercal fino, pasar una llana de acero inoxidable, hasta conseguir un acabado liso.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Agua de amasado	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla aquí .
Máximo espesor por capa	2 mm
Tiempo de fratasado	1-2 h
Clasificación (EN 998-1)	CR
Densidad en polvo	750-850 Kg/cm ³
Densidad en masa	1350-1450 Kg/cm ³
Granulometría	< 0,8 mm
Adherencia sobre mortero base (N/mm ²)	> 0,2 N/mm ²
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/m ² -min0,5)	Wc0
Coefficiente de Permeabilidad al vapor de agua (μ)	$\mu \leq 25$
Densidad de producto endurecido	1300-1400 Kg/cm ³
Conductividad térmica λ (W/m·K)	0,54 W/m·K (P=50%)
Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1)	AI

COMPOSICIÓN

Cal aérea, resinas redispersables, cargas y pigmentos minerales, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

10-Jul-2023
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.