



**Máxima durabilidad por su extraordinaria resistencia mecánica, química y a la temperatura.**

**Mantenimiento fácil, sin juntas, fácil limpieza y descontaminación**

**Impermeable al agua líquida, vapor, grasas y combustibles.**

**Excelente capacidad autonivelante y alto pot-life.**

**Puesta en servicio muy rápida.**

#### Colores

Productos con gama de colores

#### Consumo

2,000 kg/m<sup>2</sup>  
por mm de espesor

#### Almacenaje y conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases originales cerrados. Debe almacenarse en un lugar seco entre los 10° C y los 30° C, al abrigo de heladas, fuentes de calor, rayos directos del sol y cambios bruscos de temperatura



## weberfloor PAICRETE 3C MF

### Poliuretano-cemento 3C de 4-6mm

Poliuretano-cemento antibacteriano mate de tres componentes para espesores de 4-6 mm con acabado liso o rugoso de muy altas prestaciones mecánicas, químicas y al choque térmico, destinado a pavimentos con solicitudes de máximas exigencia a desgaste por abrasión, impacto, agentes químicos, limpiezas agresivas a altas temperaturas, etc. Certificado por "HACCP Internacional".

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Mortero de poliuretano-cemento para espesores de 4-6mm de acabado mate que permite la confección de sistemas de terminación lisa o rugosa, para su uso en pavimentos industriales sometidos a grandes agresiones físicas, químicas, impactos, condiciones de humedad permanente con agua en superficie, tráfico pesado y de alta abrasión sobre sustratos de hormigón.
- Muy recomendado para industria química e industria alimentaria como mataderos, salas de envasado, metalurgia, etc. Apto para pavimentos con necesidad de mantenimiento fácil, máxima limpieza y descontaminación, con resistencia a agentes fungicidas y bactericidas de tipo fitosanitario y alimentario o estéril, así como donde se precise cumplir con requisitos antideslizantes y el Reglamento Europeo CE N° 952/2004, relativo a suelos de uso alimentario, impermeables y sin juntas. Admite detergentes alcalinos. Impermeable al agua líquida y al vapor. Se puede aplicar en locales con poca o nula ventilación ya que no contiene disolventes ni materias volátiles. Exento de disolventes contaminantes no biodegradables.
- Recubrimiento de suelos en zonas sometidas a derrames de líquidos que deban ser protegidos de filtraciones, como cubetos y áreas de envasado, salas de congelación, refrigeración, plantas químicas, vertidos alcalinos y ácidos gracias a su extraordinaria resistencia a bases y ácidos diluidos, aceites, grasas y muchos disolventes.
- Certificado por "HACCP International" como producto apto para su uso en entornos de procesamiento y manipulación de alimentos y bebidas en instalaciones que operan de acuerdo con el Programa de Seguridad Alimentaria basado en HACCP.
- Buena fluidez, capacidad autonivelante y tiempo de trabajabilidad, que aporta ventajas frente a otros poliuretanos-cemento de menor pot-life y fluidez.
- Curado y puesta en servicio muy rápida. Admite tráfico peatonal a las 8-10 horas y tráfico industrial en 24 horas, según temperatura del local.
- Altamente resistente a impactos puntuales ya que no es quebradizo y se deforma. Muy resistente a la temperatura y a la abrasión. Coeficiente de resbaladidad graduable a cualquier clase por la adición de los áridos adecuados. Adherencia excelente, superior a la cohesión propia del hormigón.
- Aplicable sobre hormigones verdes de 10 días, que tengan resistencia a tracción superior a 1,5 N/mm<sup>2</sup>, debidamente mecanizados.
- Para versión de altas resistencias con acabado más brillante, consultar disponibilidad.
- Formatos:
  - Mate neutro: kit de 32,2kg (A:4,4 kg+B:4,8kg+C:23kg) y pigmento opcional (D:0,6kg)
  - Mate color: kit de 32,45kg (A:4,65 kg+B:4,8kg+C:23kg)

## SOPORTE

Hormigón

## LIMITACIONES

- No aplicar en soportes con humedad residual superiores al 4%. El soporte debe estar totalmente seco, con humedad inferior al 4% absoluto o 21° Protimeter.
- No aplicar con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 8°C o superiores a 30°C ni con humedades relativas del aire por encima del 80%, verificando también que la temperatura del suelo está por encima de los 3°C del punto de rocío para evitar condensación en la superficie y mateos.
- No aplicar en soportes sometidos a humedades por aguas freáticas o de ascensión capilar. Para su instalación en suelos con humedad permanente o con problemas de nivel freático susceptibles de humedad por remonte capilar, consultar con nuestro departamento técnico.
- No añadir agua, disolvente ni otras sustancias que no sean recomendadas como diluyente Paicrete o consultadas a Weber.
- No mojar ni limpiar el pavimento antes de los 5 días después de la aplicación en verano y de los 7 días en invierno o en condiciones de baja temperatura.

## TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Si es preciso hay que atemperar los componentes de la mezcla lo más cerca posible a los 15°C, cuartos con aire acondicionado o lugar fresco, para disponer de un pot-life cómodo. Durante la aplicación y curado, mantener la zona de aplicación ventilada para favorecer el secado del producto (la ausencia de ventilación puede provocar mateos y brillos irregulares), evitando las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material, así como proteger el material del contacto con el agua (lluvia o condensaciones).
- Las herramientas pueden limpiarse con weberfloor disolvente mientras las resinas estén aún blandas. Una vez catalizadas solo pueden limpiarse mecánicamente o decapando con pistola de aire caliente (al exterior y cuidado con la formación de humos).
- La vida útil del producto una vez realizada la mezcla de los dos componentes es de aproximadamente 20-25min minutos. Un cambio en el aspecto y viscosidad del producto pueden indicar el fin de la vida útil del mismo. Los tiempos de trabajabilidad y secado están condicionados por la temperatura, acortándose los tiempos con temperaturas altas y alargándose con temperaturas bajas.
- En soleras sin barrera de vapor compruebe que no existe remonte de humedad capilar del terreno. Norma ASTM D 4263 (prueba de la lámina de plástico).
- En condiciones donde esté expuesto a radiación solar experimenta un ligero amarilleo perdiendo brillo y caleando al exterior, incluso en interior también amarillean con el tiempo, por lo que se producirá un cambio de tono. Por esta razón, no pueden garantizarse colores RAL específicos. Los colores serán solo parecidos y no se admitirán reclamaciones al respecto. En cualquier caso, este cambio de tono no implica pérdida de propiedades físicas o químicas. Dicha estética se puede conservar en la última capa con pinturas alifáticas poliuretánicas como la familia de pinturas weberfloor decopur 1C que poseen resistencias químicas y físicas muy cercanas al poliuretano-cemento.
- Mantenimiento: los pavimentos de resinas precisan de agentes de limpieza neutros y pads poco agresivos. Disponemos de productos adecuados para el protocolo de limpieza y conservación. Consulte a nuestro departamento técnico.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación del soporte

- El soporte debe ser de firme y cohesivo, con resistencias a tracción de como mínimo 1,5 N/mm<sup>2</sup>.
- Debe estar limpio de polvo, grasa, aceites, exenta de impregnaciones contaminantes, materiales mal adheridos, restos de anteriores materiales, líquido de curado, etc.
- Deberá realizarse sobre el hormigón un tratamiento mecánico previo de forma que la textura sea de "poro abierto" y absorbente (test gota de agua entre 60 y 240 segundos) y realizar las rozas de anclaje perimetrales en zócalos, columnas, canaletas de desagüe, juntas de dilatación, etc.
- El contenido de humedad del hormigón debe ser inferior al 4% en masa, en superficie no mayor de 21° lectura de Protimeter o equivalente. La losa debe tener un mes de antigüedad o como mínimo 10 días si presenta resistencia a tracción de 1,5 MPa y no presentar humedades de ascensión capilar del subsuelo (infórmese de la existencia de barrera de vapor) o pruebe la norma ASTM D 4263 (prueba de la lámina de plástico).

## Amasado

- Weberfloor paicrete 3C MF se presenta predosificado en forma de kit de tres componentes (A +B +C), el cual se presenta neutro o teñido en el componente A, suministrándose teñido bajo petición y para cantidades importantes. En la versión neutra el color se añade aparte en proporción de una tarrina de 600g de weberfloor PU base color (pigmento para poliuretano neutro) por kit de PAICRETE MF neutro y tiene la ventaja que ahorra restos en colores a los aplicadores. • Batir previamente por separado el componente A y posteriormente añadir el componente B sobre el A, mezclando con un batidor eléctrico adecuado a 400 rpm moviendo fondo y paredes hasta conseguir una mezcla homogénea. Añadir a continuación el Componente C y mezclar durante 1 minuto moviendo fondo y paredes.
- Si se tiñe el producto con bases pigmentarias Weber se deben añadir a la vez que se adiciona la parte B, pues eso servirá de guía para detectar la uniformidad de la mezcla.
- Para evitar pequeñas diferencias de tono se recomienda, remover bien el Componente A antes de añadir el B para garantizar un color uniforme, y siempre que sea posible, usar el mismo lote en todo el trabajo de última capa.
- No se aconsejan las mezclas parciales, a menos que se hagan con báscula y teniendo en cuenta de agitar previamente las garrafas de los comp. A y B.
- Vierta cuanto antes las mezclas sobre el pavimento para que acumulen menor calor de reacción y duren más tiempo, ya que el pot life se acelera rápidamente por el calor de la reacción.

## Imprimación

- La imprimación preceptiva, en caso que fuera necesario, es weberfloor Paicrete 3C mediante aplicación con rodillo en una o dos manos en función de la absorción del soporte. Se recomienda añadir un 2-3% de weberfloor disolvente paicrete para mejorar la penetración en el soporte. El tiempo de espera para seguir el trabajo es de 8-10 horas como mínimo y 24h como máximo en interiores. Si se prevé no poder seguir antes de 24 horas, debe arenarse la imprimación, pero sin llegar a saturar de arena por exceso pues se provocan poros sin sellar en el hormigón. Consumo de Paicrete 3C: 0,3 kg/m<sup>2</sup> y capa.

## Sistema de 4-6mm de acabado liso

- Una vez realizado el tratamiento mecánico y estar seca la imprimación (en caso que fuera necesaria), proceder a extensión de weberfloor paicrete 3C MF por medios convencionales con llana dentada o stiks galgados y posterior repasar con rodillo desaireador. Se recomienda no insistir mucho con el rodillo de púas, ya que puede quedar marcado su relieve (prestar atención al tiempo de pot life). Consumo de Paicrete 3C MF: 2 kg/m<sup>2</sup> y mm.
- Top coat (opcional): Aplicación a rodillo de weberfloor Paicrete 3C (0,6 kg/m<sup>2</sup>). Como Top Coat alternativo o adicional si se desea mantenimiento del color puede sellarse la última mano con pinturas 100% sólidos de la gama weberfloor decopur IC.

## Sistema de 4-6mm de acabado rugoso

- Una vez realizado el tratamiento mecánico y estar seca la imprimación (en caso que fuera necesaria), proceder a extensión de weberfloor Paicrete 3C MF por medios convencionales con llana dentada o stiks galgados y posterior repasar con rodillo desaireador. Se recomienda no insistir mucho con el rodillo de púas, ya que puede quedar marcado su relieve (prestar atención al tiempo de pot life). Consumo de PAICRETE 3C MF: 2 kg/m<sup>2</sup> y mm. • Posteriormente se espolvorea en fresco a saturación a 3,5kg/m<sup>2</sup> con arena de cuarzo tipo 0,7-1,2 mm o 1-2 mm, dependiendo del grosor prescrito. Una vez endurecido se procede a retirar la arena sobrante, lijar suavemente y aspirar la superficie.
- A continuación, se sellará el multicapa con weberfloor Paicrete 3C mediante llana o labio de goma. Consumo de Paicrete 3C: 0.6-0,8 kg/m<sup>2</sup>. Si se desea más grosor de pavimento, se repetirá la operación de sembrado de arena en fresco sobre la capa de sellado anterior, procediendo después a la misma finalización. En cada arenado se obtienen aproximadamente 2,5-3 mm de grosor según el tamaño del grano de siembra.
- Top coat adicional (opcional): Si se desea mantenimiento del color puede sellarse la el Top Coat anterior de weberfloor Paicrete 3C con pinturas 100% sólidos de la gama weberfloor decopur IC.

## Sistema para medias cañas

- Imprimación: aplicación a rodillo de weberfloor Paicrete 3C con un 2-3% de weberfloor disolvente paicrete y espolvoreo en fresco de arena 0,6-1,2mm (AFA 1mm) a 1kg/m<sup>2</sup>. Consumo de Paicrete 3C: 0,3 kg/m<sup>2</sup> y capa. • Media caña: aplicación de weberfloor Paicrete 3C mezclado con arena en proporción aprox. 1:4-5 mediante la mezcla de 1 kit de 13,45kg weberfloor PAICRETE 3C con 25 kg (un saco) de arena 0,1- 0,6mm (AFA 50/60) y 25 kg (un saco) de arena 0,7- 2 mm (AFA 1,5). La aplicación se realiza mediante llana especial para media caña.
- Top coat (opcional): Aplicación a rodillo de weberfloor Paicrete 3C (0,4 kg/m<sup>2</sup>)

## PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Temperatura de aplicación	de 10 a 30 °C
Tiempo de trabajabilidad a 20°C	40min a 10°C, 30min a 17°C, 20min a 25°C
Tiempo de espera para tráfico peatonal	de 10 a 16 horas
Tiempo de espera para tráfico ligero	24 horas
Tiempo de espera para tráfico pesado	2 días
Resistencia a la abrasión (EN 13892-2)	AR0,5 (<10 micras)
Humedad relativa (T> 3°C,punto rocío)	< 80%
Humedad del sustrato	≤ 4%
Resistencia temperatura	Exposición continua: -20C a +80C (≥6mm) / Derrames intermitentes: 105C (≥6mm)
Resistencia al desgaste	39 mg (Taber, CS17, 1000rpm, 1Kg) acabado final decopur
Resistencia al impacto	> 14,7 Nm
Dureza	85 (Dureza Shore)
Resistencia química	Alta ácidos, álcalis y solvente (Consulte tabla Dep. Técnico)
VOCS	50 g/litro (Cumple norma cov 2010)
Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1)	CLASE Bfl s1
Densidad en masa (EN ISO 2811-1)	(1,850-2,000) g/cm3
Adherencia	B2,0 (> 3,3 MPa cumple CTC)
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 45 MPa
Tiempo de espera entre capas	de 5 a 24 horas

## COMPOSICIÓN

Resinas de poliuretano modificadas con cemento a base de diisocianatos aromáticos y polioles en emulsión acuosa.

Saint-Gobain Weber Cemarska,  
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
- Tel. 93 572 65 00  
- Línea de asistencia  
técnica para profesionales: 900 35 25 35  
- www.weber

15-Jan-2024  
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

\*\*El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.