



**Apto para pinturas y autonivelantes epoxi neutros.**

**100% sólidos, sin disolventes.**

**Compatible con las resinas epoxi de Weber.**

#### Colores

Productos con gama de colores

#### Consumo

Dosificación del 3,5% en epoxis neutros

#### Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10º C y los 30º C.

## weberfloor PX base color

### Base pigmentaria para epoxis neutros

Base pigmentaria predosificada para el teñido de sistemas epoxídicos bicomponentes suministrados en color neutro. Corresponde al producto "BASE PIGMENTARIA EPOXI" de PAIGUM.

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Pigmento destinado a conseguir acabados coloreados en epoxis neutros como weberfloor PX terrazo o weberfloor PX TOTAL.
- Formatos: tarrina de 500g.

#### LIMITACIONES

- No usar como base pigmentaria para poliuretanos neutros. Usar en tal caso weberfloor PU base color.

#### TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- No modifica los tiempos de reacción de los productos.

#### MODO DE EMPLEO

##### Amasado y dosificación en epoxis neutros

Añadir **weberfloor PX base color** (según las dosificaciones que se muestran a continuación) en el componente A de la resina epoxi y mezclar con un agitador a baja velocidad antes de añadir el componente B y proceder a su homogeneización. A continuación, seguir las indicaciones generales para la aplicación de la resina epoxi.

- Dosificación del 3,6% de base pigmentaria en epoxis neutro. Corresponde aprox. a una tarrina de 500g por kit de **weberfloor PX terrazo neutro** o **weberfloor PX TOTAL neutro**.

#### COMPOSICIÓN

Pigmentos predispersados en vehículos compatibles y miscibles con resinas epoxis de Weber.

Saint-Gobain Weber Cemarksa,  
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
- Tel. 93 572 65 00  
- Línea de asistencia  
técnica para profesionales: 900 35 25 35  
- [www.es.weber](http://www.es.weber)

24-Jan-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

\*\*El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

  
weber  
SAINT-GOBAIN