# weberfloor acelerante PU-2C

## Acelerante de poliuretano bicomponente 100% sólidos

**Catalizador para acelerar el curado de resina de poliuretano bicomponente 100% sólidos. Corresponde al producto "ACELERANTE POLIURETANO 2C" de PAIGUM.**

**Permite reducir el tiempo de espera para tráfico peatonal**

**Apto para condiciones de baja temperatura.**

**Compatible con las resinas de poliuretano bicomponentes 100% sólidos de Weber.**

### Colores

Productos incoloros

### Consumo

Aprox. 0,02%

### Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10º C y los 30º C.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Catalizador para acelerar el curado de poliuretanos bicomponentes 100% sólidos como weberfloor PURLEVEL 2C o weberfloor PURLEVEL FPC 2C, permitiendo acelerar el desarrollo de prestaciones.
- Dependiendo de la dosificación, del tipo de producto y de la temperatura permite reducir hasta aprox. un 25% el tiempo de espera para tráfico peatonal.
- Adecuado en caso de bajas temperaturas y/o para acelerar la puesta en servicio para paso de peatones.
- Formatos: botella de 100ml.

## LIMITACIONES

- No usar en resinas de poliuretano bicomponentes que no sean 100% sólidos ni tampoco en resinas de poliuretano monocomponentes.
- No usar en resinas epoxi.

## TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Dependiendo del producto y la dosificación puede reducir significativamente el tiempo de trabajabilidad del producto.
- Se recomienda hacer pruebas previas para ajustar la dosificación para conseguir un tiempo de trabajabilidad aceptable y una puesta en servicio acorde a las exigencias de la obra.

## MODO DE EMPLEO

### Aplicación

Añadir weberfloor acelerante PU-2C (según las dosificaciones que se muestran a continuación) en el componente A de la resina de poliuretano y mezclar con un agitador a baja velocidad antes de añadir el componente B y proceder a su homogeneización. A continuación, seguir las indicaciones generales para la aplicación de la resina de poliuretano.
• Dosificación: 0.02% (corresponde aproximadamente a 1/2 tapón por kit de 23kg de weberfloor PURLEVEL 2C).

## COMPOSICIÓN

Mezcla de dsiolventes orgánicos.

Saint-Gobain Weber Cemarksa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

24-Jan-2022
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.