weberfloor aditivo tixo

Espesante para resinas epoxi y poliuretano

Aditivo en polvo que actúa como espesante y tixotropante para resinas epoxi y poliuretano. Corresponde al producto "ESPESANTE EN POLVO" de PAIGUM.

Consigue espesar la resina para aplicar en zonas inclinadas e incluso verticales.

Apto para confección de lisajes y masillas.

Compatible con las resinas de epoxi y poliuretano de Weber.

Colores

Productos incoloros

Consumo

0,2-1% en función de la textura deseada

Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10º C y los 30º C.

RECOMENDACIONES DE USO

- Aditivo destinado a conseguir espesar la resina hasta la textura deseada incluso para aplicaciones en vertical sin descuelgue.
- Apto para su uso en pinturas para superficies inclinadas y verticales, así como para la confección de masillas y lisajes mediante la adición de áridos seleccionados en función del espesor y tipo de reparación a realizar.
- Apto para la confección de lisajes o masillas con resinas de poliuretano como weberfloor PURLEVEL 2C y con resinas epoxi como weberfloor PX TOTAL y weberfloor PX PRIMER, así como para pintura tixotrópica para superficies verticales con weberfloor PX aqua.
- Formatos: saco de 15kg.

LIMITACIONES

- No usar para espesar pinturas de poliuretano monocomponentes, ya que existen versiones tixotrópicas de dichas pinturas en el portafolio de Weber.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Se recomienda hacer pruebas previas para ajustar la dosificación adecuada con el objetivo de conseguir la textura deseada.

MODO DE EMPLEO

Amasado y dosificación

Añadir weberfloor aditivo tixo al 0,2-1% en peso en la mezcla de la resina que se vaya a usar en función de la textura deseada (en el caso de lisajes o masillas dosificar el aditivo en la mezcla de resina y áridos elegidos). En función de la cantidad empleada mezclar a mano o con un agitador a baja velocidad hasta su homogeneización.

COMPOSICIÓN

Base de sílice pirogénica hidrófila.

Saint-Gobain Weber Cemarksa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

24-Jan-2022
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.