



Granulometría seleccionada.

Apto mediante espolvoreo en sistemas de pinturas antideslizantes.

Acabado estético.

Colores

Productos de color único

Consumo

30,000 gr/m²

Almacenaje y conservación

Sin caducidad, conservado en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

weberfloor corindon fino

Árido de corindón para pinturas antideslizantes

Arena de corindón limpia y seca de tamaño fino con granulometría seleccionada promedio de 180 µm para la realización de sistemas de pinturas antideslizantes.

RECOMENDACIONES DE USO

- Aplicación mediante espolvoreo para la confección de sistemas de pinturas antideslizantes de textura fina con resinas epoxi o poliuretano.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento, Resina epoxi o poliuretano

LIMITACIONES

- No debe exponerse a condiciones de alta humedad. Los áridos deben mantenerse siempre secos.
- weberfloor corindon fino es apto para zonas planas de interior y exterior. En caso de rampas (interiores y exteriores) usar weberfloor corindon grueso.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Temperatura de empleo, entre 10 y 30°C.
- Espolvoreo del árido en la proporción adecuada según fichas técnicas y de sistemas de las resinas de acabado empleadas para conseguir el grado de resbaladidad deseado.
- En caso que se precise una superficie más texturada o rugosa usar weberfloor corindon medio o weberfloor corindon grueso.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

- En sistemas de pinturas antideslizantes de textura fina mediante espolvoreo sobre pinturas epoxi o poliuretano como weberfloor PX TOTAL, weberfloor PX aqua, weberfloor decopur IC, etc. en las proporciones especificadas en las respectivas fichas técnicas y de sistemas para conseguir el grado de resbaladidad deseado.
- Como recomendación para mejorar la uniformidad del alfombrado, se puede espolvorear encima de la capa de pintura en seco y aplicar la última capa de pintura extendiendo y reparando dicho corindón.

COMPOSICIÓN

Árido de corindón

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.s.weber

22-Feb-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

 **weber**
SAINT-GOBAIN