



Granulometría seleccionada.

Apto mediante espolvoreo en sistemas de pinturas antideslizantes.

Apto para la confección de sistemas multicapa.

Presentación

Saco de plástico de 25 kg en palets de 1200 kg (48 sacos)

Colores

Productos de color Único

Consumo

Consumo variable en función del tipo de sistema

Almacenaje y conservación

Sin caducidad, conservado en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

weberfloor cuarzo 0,3-0,8 mm Arena de sílice para sistemas antideslizantes

Arena de sílice limpia y seca de granulometría seleccionada 0,3-0,8 mm para la realización de sistemas de resinas antideslizantes.

RECOMENDACIONES DE USO

- Apto para la confección de sistemas de resinas antideslizantes de pintura epoxi o poliuretano mediante espolvoreo en fresco.
- Apto para la confección de sistemas de resinas multicapa mediante la adición en la mezcla resinas epoxi o poliuretano.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento, Resina epoxi o poliuretano

LIMITACIONES

- No debe exponerse a condiciones de alta humedad. Los áridos deben mantenerse siempre secos.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Temperatura de empleo, entre 10 y 30°C.
- Espolvoreo del árido en la proporción adecuada según fichas técnica de las resina empleada para conseguir el grado de resbaladidad deseado.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

- En sistemas de pinturas antideslizantes mediante espolvoreo en fresco sobre weberfloor PX TOTAL, weberfloor PX aqua, etc. en las proporciones especificadas en las respectivas fichas técnicas de los productos de resina empleados para conseguir el grado de resbaladidad deseado.
- Confección de sistemas multicapa añadiendo a la mezcla de weberfloor PX TOTAL o weberfloor PURLEVEL 2C en las proporciones especificadas en las respectivas fichas técnicas.

COMPOSICIÓN

Árido de sílice

Saint-Gobain Weber Cemarksa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

24-Jan-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.


weber
SAINT-GOBAIN