



**Mejora la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento.**

**Compatible con las resinas de poliuretano-cemento weberfloor paicrete 3C.**

#### Colores

Productos incoloros

#### Consumo

Variable

#### Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10° C y los 30° C.

## weberfloor disolvente PAICRETE

### Disolvente para resinas de poliuretano-cemento

Disolvente especial para mejorar la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento weberfloor paicrete 3C, weberfloor paicrete 3C SL y weberfloor paicrete 3C MF. Corresponde al producto de Paigum "DILUYENTE DDP PAIGUM"

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Compatible con las resinas de poliuretano-cemento 3C de Weber, permitiendo reducir su viscosidad y por tanto mejorar la trabajabilidad y extensión.
- Permite mejorar la trabajabilidad de las resinas de poliuretano-cemento 3C como weberfloor paicrete 3C, weberfloor paicrete 3C SL y weberfloor paicrete 3C MF.
- Apto para la limpieza de herramientas.
- Formatos: bidón de 5L

#### SOPORTE

Hormigón

#### LIMITACIONES

- No usar para la dilución de resinas que no sean en base poliuretano-cemento. Usar para tal caso weberfloor disolvente.
- No usar para la dilución de productos en base agua como weberfloor PX aqua o weberfloor aqua protect 2C.

#### TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Dependiendo de la dosificación puede retrasar el secado y la puesta en servicio, así como alargar el tiempo de trabajabilidad del material.

#### MODO DE EMPLEO

##### Amasado y diluciones

Añadir weberfloor disolvente paicrete (según las dosificaciones que se muestran a continuación) en la mezcla de la resina a emplear y amasar con un agitador a baja velocidad hasta su homogeneización. A continuación, seguir las indicaciones generales para la aplicación de la resina en cuestión:

- weberfloor paicrete 3C (imprimación): puede diluirse con un 2-3% de weberfloor disolvente paicrete.
- weberfloor paicrete 3C (pintura): puede diluirse con un 0,5% de weberfloor disolvente paicrete.
- weberfloor paicrete 3C HF (mortero de 6-10mm): puede diluirse con un 2-3% de weberfloor disolvente paicrete.

Saint-Gobain Weber Cemarska,  
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
- Tel. 93 572 65 00  
- Línea de asistencia  
técnica para profesionales: 900 35 25 35  
- www.sgweber.com

24-Jan-2022

Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

"El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

  
weber  
SAINT-GOBAIN

**COMPOSICIÓN**

Mezcla de disolventes orgánicos