



Permite aumentar la resistencia a la abrasión de pinturas y barnices.

No sedimenta ni modifica el aspecto final, incluso con barnices.

No afecta a la trabajabilidad.

Presentación

Bidón de plástico de 1 kg en palets de 50 kg (50 bidones)

Colores

Blanco

Consumo

10% en peso en pinturas y barnices.

Almacenaje y conservación

Sin caducidad, conservado en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

weberfloor polvo cerámico

Árido micronizado antidesgaste

Árido micronizado para aumentar la resistencia al desgaste de barnices y pinturas. Corresponde al producto de PAIGUM "POLVO CERÁMICO".

RECOMENDACIONES DE USO

- La adición de weberfloor polvo cerámico en las pinturas o barnices base poliuretano o epoxi permite aumentar la dureza superficial y la resistencia al desgaste, permitiendo conseguir mayor durabilidad.
- Permite conseguir un acabado muy estético y sin afectación en el acabado final al tener una granulometría muy fina (tamaño medio de partícula de 63micras), incluso con barnices.

SOPORTE

Resina epoxi o poliuretano

LIMITACIONES

- No debe almacenarse en condiciones de alta humedad. Los áridos deben mantenerse siempre secos.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- El uso de weberfloor polvo cerámico no modifica los tiempos de trabajabilidad y curado de las resinas epoxi o de poliuretano.
- El uso de weberfloor polvo cerámico en barnices y pinturas mejora la resistencia a la abrasión pero no proporciona mejora antideslizante. Para conseguir una mejora en la resbaladidad usar adicionalmente weberfloor antislip o weberfloor corindón.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

Añadir un 10% de weberfloor polvo cerámico en la mezcla de la última capa de barniz o pintura y aplicar dicha capa final a rodillo.

COMPOSICIÓN

Árido micronizado de corindón.

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.weber

24-Jan-2022
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

"El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.


weber
SAINT-GOBAIN