



## gama weberfloor

Autonivelantes y multicapas de resinas



- | Sistemas autonivelantes y multicapa en base epoxi y poliuretano para pavimentos decorativos, industriales y parkings

# sistemas weberfloor autonivelantes y multicapas

Pavimentos continuos epoxi y poliuretano 100% sólidos en espesores de 2-4mm que permiten conseguir una superficie de **altas prestaciones y durabilidad** con grandes resistencias mecánicas y químicas. En función de las necesidades, pueden obtenerse pavimentos de diferentes espesores con acabados lisos o antideslizantes adaptados a condiciones de trabajo en seco y mojado, permitiendo una rápida puesta en servicio y facilidad de limpieza.

## Áreas de uso



INDUSTRIA




ALMACENES



PARKINGS



TALLERES



COCINAS  
INDUSTRIALES



BODEGAS



CÁMARAS  
FRIGORÍFICAS



TIENDAS, OFICINAS  
Y VIVIENDAS



# Propiedades y ventajas

## Características generales de autonivelantes y multicapas

### ✓ Higiénico

Pavimento continuo, impermeable y sin juntas que permite una fácil limpieza.

### ✓ Resistencia mecánica y a la abrasión

Gran resistencia mecánica y a la abrasión que proporciona una alta resistencia a cargas y a impactos, al desgaste por tráfico intenso y con una excelente adherencia al soporte.

### ✓ Resistencia química

Resistencia al ataque químico de gran número de bases, disolventes y ácidos que puedan derramarse en procesos productivos. Consultar tabla de resistencias químicas.

### ✓ Acabados lisos y antideslizantes

Posibilidad de diferentes acabados lisos (autonivelantes) o antideslizantes (multicapas) adaptados a condiciones secas y mojadas.

### ✓ Resistencia térmica

Resistencia a temperaturas continuas de -21°C a +75°C

## Características específicas de autonivelantes y multicapas

### sistemas weberfloor

#### Autonivelante

- ✓ Más decorativo: planimetría y acabado liso
- ✓ Mejor facilidad de limpieza

#### Autonivelante de poliuretano

- ✓ Mejor estabilidad del color (\*)
- ✓ Posibilidad de flexibilizarlo (\*\*)

#### Autonivelante epoxi

- ✓ Posibilidad de acabado sin sellar (menos capas)
- ✓ Acabado altamente decorativo

#### Multicapa

- ✓ Mayor resistencia al deslizamiento (acabado rugoso)
- ✓ Mejor comportamiento frente a impactos

#### Multicapa de poliuretano

- ✓ Mejor estabilidad del color (\*)
- ✓ Mejor comportamiento a exigencias industriales y ambientes húmedos

#### Multicapa epoxi

- ✓ Posibilidad de acabado sin sellar (menos capas)
- ✓ Acabado más decorativo (cuarzo-color)

(\*) con sellado de poliuretano alifático

(\*\*) p.e. soporte con movimientos como forjados, plantas intermedias, etc...



# Productos

## Imprimaciones



### weberfloor PX primer

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos

## Autonivelantes y multicapa de poliuretano



### weberfloor PURLEVEL 2C

Resina de poliuretano multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.

## Autonivelantes y multicapa epoxi



### weberfloor PX TOTAL

Resina epoxi multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc.



### weberfloor PX multi

Resina epoxi multiusos 100% sólidos transparente apta como imprimación, capa intermedia, sellado, etc.

## Sellados



### weberfloor DECOPUR 1C

Pintura de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático. Muy alta resistencia a la abrasión, a productos químicos y a las manchas. Transitable en 8 h. Versiones de acabado brillante o mate.



### weberfloor PU INFINITY 1C

Pintura de poliuretano monocomponente alifático en base disolvente de acabado brillante.



### weberfloor PU DUROTOP 1C

Pintura de poliuretano monocomponente aromático en base disolvente de acabado brillante.



### weberfloor decopur protect 1C

Barniz de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático. Muy alta resistencia a la abrasión, a productos químicos y a las manchas. Transitable en 8 h. Versiones de acabado brillante o mate.

## Colores de carta



RAL 9010 (\*\*)



RAL 1001



RAL 1003 (\*)



RAL 1013



RAL 3009 (\*)



RAL 3011



RAL 3013



RAL 5007



RAL 5012



RAL 5015 (\*)



RAL 6010



RAL 6011 (\*)



RAL 6021



RAL 7001 (\*)



RAL 7004



RAL 7035 (\*\*)



RAL 7037 (\*\*)



RAL 7038



RAL 7040 (\*\*)



RAL 7042 (\*\*)

Los colores impresos pueden diferir de los aplicaciones reales. Weber puede proporcionarle muestras reales, así como colores especiales.

Clasificación logística: colores de clase A (\*) (1 día), colores de clase C (\*\*) ( 5 días). Resto de colores de clase D (7-10 días).



# sistemas weber industryfloor multicapa poliuretano

Pavimento de poliuretano antideslizante de 2-4 mm

Sistema multicapa continuo en base poliuretano 100% sólidos de alta resistencia mecánica y química de acabado rugoso, apto para zonas secas y húmedas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitudes medias y altas en espesores de 2-4 mm. Permite conseguir diferentes espesores y texturas antideslizantes en función del número de capas y la granulometrías del árido seleccionado. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

**Pavimento duradero y antideslizante con  
calidad poliuretano**

## Ventajas

- ✓ Permite acabados con estabilidad del color frente a los rayos ultravioleta
- ✓ Excelente comportamiento a altas exigencias industriales
- ✓ Buena resistencia en ambientes húmedos



INDUSTRIA



ALMACENES



PARKINGS



TALLERES




COCINAS  
INDUSTRIALES




BODEGAS



CÁMARAS  
FRIGORÍFICAS







## Consideraciones de uso

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión  $\geq 25$  MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser  $\geq 1,5$  MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas **caliclub**.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	Multicapa poliuretano MIX (1,5-2mm)	Consumo aproximado	Multicapa poliuretano (3-3.5mm)	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón <sup>(1)</sup> o resina		hormigón <sup>(1)</sup> o resina	
1 Imprimación	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup>
	Espolvoreo con <b>weberfloor cuarzo</b> 0,1-0,6 mm <sup>(3)</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>	Espolvoreo con <b>weberfloor cuarzo</b> 0,3-0,8 mm <sup>(3)</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
2 Capa base	<b>weberfloor PURLEVEL</b>	0.3 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor PURLEVEL + weberfloor cuarzo</b> 0,3-0,8 mm <sup>(4)</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup> de resina
	Espolvoreo <b>weberfloor cuarzo</b> 0,1-0,6 mm <sup>(3)</sup>	2-2,5 kg/m <sup>2</sup>	Espolvoreo <b>weberfloor cuarzo</b> 0,3-0,8 mm <sup>(3)</sup>	3,0-3,5 kg/m <sup>2</sup>
3 Capa de acabado	<b>weberfloor PURLEVEL</b>	0,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor PURLEVEL</b>	0,7 kg/m <sup>2</sup>
4 Capa de sellado	<b>weberfloor decopur</b> <sup>(5)</sup>	0,11 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor decopur</b> <sup>(5)</sup>	0,11 kg/m <sup>2</sup>

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor dur** (CTC35FI0RWAI; de 5-30mm) o **weberfloor for** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).

(2) Imprimación alternativa en caso de soportes con alta humedad residual: **weberfloor stopwater 3C**.

(3) Espolvorear con árido de cuarzo sobre la resina en fresco. Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado.

(4) Proporción de la mezcla resina: árido (10,3). Tanto en capas base como en las de acabado, puede añadirse **weberfloor disolvente** para mejorar la extensión (consultar ficha técnica de **weberfloor PURLEVEL 2C**).

(5) Como capa de protección final con para dar mejor resistencias al rayado usar una de las pinturas de poliuretano siguientes: **DUROTOP 1C** (aromática base disolvente), **INFINITY 1C** (alifática base disolvente) o **DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas).

### PRESTACIONES TÉCNICAS

	CAPA		SELLADO	
	<b>weberfloor PURLEVEL</b>	<b>weberfloor decopur 1C</b>	<b>weberfloor PU infinity 1C</b>	<b>weberfloor PU durotop 1C</b>
Naturaleza	PU 100% aromático	pintura PU 100% alifático	pintura PU div. alifático	pintura PU div. aromático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 80Mpa			
Espesor por capa	2-4 mm	82 µm	69 µm	69 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	180 mg	40,7 mg	49,6 mg	49,6 mg
Dureza shore D (a 7 días) - ISO 868	80 D	87 D	80 D	80 D
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico medio, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total			

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

# sistemas weber industryfloor autonivelante poliuretano

Pavimento de poliuretano liso de 2-4 mm

Sistema autonivelante continuo en base poliuretano 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado liso, apto para zonas secas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitaciones medias y altas en espesores de 2-4 mm. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

**Pavimento duradero y de máxima planimetría con  
calidad poliuretano**

## Ventajas

- ✓ Permite acabados con estabilidad del color frente a los rayos ultravioleta
- ✓ Posibilidad de flexibilizarlo en función de las necesidades:
  - ✓ Versión industrial rígida (p.e. soleras).
  - ✓ Versión industrial flexible: mejor comportamiento frente a impactos y soportes con ciertos movimientos (p.e. forjados o plantas intermedias).



INDUSTRIA



ALMACENES



PARKINGS



TALLERES




TIENDAS, OFICINAS  
Y VIVIENDAS





## Consideraciones de uso



- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión  $\geq 25$  MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser  $\geq 1,5$  MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas **caliclub**.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	AUTONIVELANTE INDUSTRIAL		AUTONIVELANTE INDUSTRIAL FLEXIBLE	
		Consumo aproximado		Consumo aproximado
Sustrato	hormigón <sup>(1)</sup> o resina		hormigón <sup>(1)</sup> o resina	
<b>1</b> Imprimación	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup> por capa	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup> por capa
<b>2</b> Capa base	<b>weberfloor PURLEVEL 2C + weberfloor cuarzo 0,1 - 0,3 mm</b> <sup>(3)</sup>	1,24 kg/m <sup>2</sup> + mm de resina	<b>weberfloor PURLEVEL 2C + weberfloor aditivo flex</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> +mm de resina + 15% flexibilizante
<b>3</b> Capa de sellado	<b>weberfloor decopur 1C</b> <sup>(4)</sup>	0,10 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor decopur 1C</b> <sup>(4)</sup>	0,10 kg/m <sup>2</sup>

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor dur** (CTC35FI0RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor for** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).

(2) En función de la absorción del soporte puede requerirse una capa adicional. Como imprimación alternativa en caso de soportes con alta humedad residual: **weberfloor stopwater 3C**.

(3) Consumo indicado para resina: árido (1:0,3) en espesores de 2,5-3mm. Para espesores 1,5-2mm aplicar puro (sin árido) a 1,45kg/m<sup>2</sup>mm. Para espesores >3mm proporción 1:0,7 a 1,05kg/m<sup>2</sup>mm de resina. Puede añadirse **weberfloor disolvente** para mejorar la extensión (consultar ficha técnica de **weberfloor PURLEVEL 2C**).

(4) Como capa de protección final con para dar mejor resistencias al rayado usar una de las pinturas de poliuretano siguientes: **DUROTOP 1C** (aromática base disolvente), **INFINITY 1C** (alifática base disolvente) o **DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas).

### PRESTACIONES TÉCNICAS

	CAPA		SELLADO	
	<b>weberfloor PURLEVEL</b>	<b>weberfloor decopur 1C</b>	<b>weberfloor PU infinity 1C</b>	<b>weberfloor PU durotop 1C</b>
Naturaleza	PU 100% aromático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático	pintura PU disv. aromático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 80Mpa			
Espesor por capa	2-4 mm	82 µm	69 µm	69 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	180 mg	40,7 mg	49,6 mg	49,6 mg
Dureza shore D (a 7 días) - ISO 868	80 D	87 D	80 D	80 D
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico medio, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total			

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarska S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

# sistemas weber industryfloor multicapa epoxi

Pavimento epoxi antideslizante de 2-4 mm

Sistema multicapa continuo en base epoxi 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado rugoso, apto para zonas secas y húmedas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitudes medias y altas en espesores de 2-4 mm. Permite conseguir diferentes espesores y texturas antideslizantes en función del número de capas y la granulometrías del árido seleccionado. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar

**Pavimento antideslizante de gran dureza y resistencia mecánica**

## Ventajas

- ✓ Permite realizar pavimentos de cuarzo color
- ✓ Posibilidad de acabado directo sin sellar
- ✓ Gran resistencia a impactos



INDUSTRIA



ALMACENES



PARKINGS



TALLERES



COCINAS INDUSTRIALES



BODEGAS




CÁMARAS FRIGORÍFICAS



TIENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS





## Consideraciones de uso

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión  $\geq 25$  MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser  $\geq 1,5$  MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas **caliclub**.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	Multicapa monocolor (3mm)	Consumo aproximado	Multicapa cuarzo-color (3mm)	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón <sup>(1)</sup> o resina		hormigón <sup>(1)</sup> o resina	
<b>1</b> Imprimación	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup>
	Espolvoreo con <b>weberfloor cuarzo 0,3-0,8mm</b> <sup>(3)</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>	Espolvoreo con <b>weberfloor cuarzo 0,3-0,8mm</b> <sup>(3)</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
<b>2</b> Capa base	<b>weberfloor PX TOTAL + weberfloor cuarzo 0,3-0,8mm</b> <sup>(4)</sup>	0,6 kg/m <sup>2</sup> de resina	<b>weberfloor PX MULTI + árido de cuarzo coloreado 0,3-0,8mm</b> <sup>(4)</sup>	0,6 kg/m <sup>2</sup> de resina
	Espolvoreo <b>weberfloor cuarzo 0,3-0,8mm</b> <sup>(3)</sup>	3,0-3,5 kg/m <sup>2</sup>	Espolvoreo árido de cuarzo coloreado 0,3-0,8mm <sup>(3)</sup>	3,0-3,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>3</b> Capa de acabado	<b>weberfloor PX TOTAL</b>	0,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor PX MULTI</b>	0,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>4</b> Capa de sellado (opcional)	<b>weberfloor decopur 1C</b> <sup>(5)</sup>	0,11 kg/m <sup>2</sup>	<b>weberfloor decopur protect 1C</b> <sup>(5)</sup>	0,07 kg/m <sup>2</sup>

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor dur** (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor for** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).

(2) Imprimación alternativa en caso de soportes con alta humedad residual: **weberfloor stopwater 3C**.

(3) Espolvorear con árido de cuarzo sobre la resina en fresco. Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado.

(4) Proporción de la mezcla resina: árido (1:0,3).

(5) Como capa de protección adicional (opcional) para dar mejor resistencias al rayado puede usarse barniz **DECOPUR PROTECT 1C** (alifático 100% sólidos antimanchas) y en caso del acabado monocolor también puede usarse pinturas de poliuretano como **DUROTOP 1C** (aromática base disolvente), **INFINITY 1C** (alifática base disolvente) o **DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas).

PRESTACIONES TÉCNICAS						
	CAPA		SELLADO			
	<b>weberfloor PX TOTAL</b>	<b>weberfloor PX multi</b>	<b>weberfloor decopur protect 1C</b>	<b>weberfloor decopur 1C</b>	<b>weberfloor PU infinity 1C</b>	<b>weberfloor PU durotop 1C</b>
Naturaleza	epoxi 100% aromático	epoxi 100% aromático	barniz PU 100% alifático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático	pintura PU disv. aromático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 65Mpa	> 65Mpa				
Espesor por capa	2-4 mm	2-4 mm	61 µm	82 µm	69 µm	69 µm
Resistencia a la abrasión Taber CSI7,1000 rpm 1kg	149 mg	149 mg	40,7 mg	40,7 mg	49,6 mg	49,6 mg
Dureza shore D (a 7 días) - ISO 868	87 D	87 D	87 D	87 D	80 D	80 D
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico medio, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total					

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.



# sistemas weber industryfloor autonivelante epoxi

Pavimento epoxi liso de 2-4 mm

Sistema autonivelante continuo en base epoxi 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado liso y brillante, apto para zonas secas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitudes medias y altas en espesores de 2-4 mm. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

Máxima planimentría con el mínimo espesor

## Ventajas

- ✓ Acabado altamente decorativo
- ✓ Gran poder de nivelación incluso en muy bajos espesores
- ✓ Posibilidad de acabado directo sin sellar



INDUSTRIA



ALMACENES



PARKINGS




TALLERES



TIENDAS, OFICINAS  
Y VIVIENDAS





## Consideraciones de uso

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión  $\geq 25$  MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser  $\geq 1,5$  MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas **caliclub**.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	SISTEMAS AUTONIVELANTES EPOXI			
	Acabado Epoxi	Acabado barniz poliuretano	Acabado pintura poliuretano	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón <sup>(1)</sup> o resina	hormigón <sup>(1)</sup> o resina	hormigón <sup>(1)</sup> o resina	
<b>1</b> Imprimación	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	<b>weberfloor PX primer</b> <sup>(2)</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup> por capa
<b>2</b> Capa base	<b>weberfloor PX TOTAL + weberfloor cuarzo 0,1-0,3</b> <sup>(3)</sup>	<b>weberfloor PX TOTAL + weberfloor cuarzo 0,1-0,3</b> <sup>(3)</sup>	<b>weberfloor PX TOTAL + weberfloor cuarzo 0,1-0,3</b> <sup>(3)</sup>	1,15 kg/m <sup>2</sup> *mm de resina
<b>3</b> Capa de sellado (opcional) <sup>(4)</sup>	-	<b>weberfloor decopur protect IC</b> <sup>(*)</sup>	<b>weberfloor decopur IC</b> <sup>(**)</sup>	0,07 kg/m <sup>2</sup> y capa <sup>(*)</sup> 0,10 kg/m <sup>2</sup> y capa <sup>(**)</sup>

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor dur** (CTC35F10RWAI; de 5-30mm) o **weberfloor for** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).

(2) En función de la absorción del soporte puede requerirse una capa adicional. Como imprimación alternativa en caso de soportes con alta humedad residual: **weberfloor stopwater 3C**.

(3) Consumo indicado para resina: árido (1:0,3) en espesores de 2-3mm. Para espesores 1-1,5mm aplicar puro (sin árido) a 1,32kg/m<sup>2</sup>\*mm. Para espesores >3mm proporción 1:0,7 a 1kg/m<sup>2</sup>\*mm de resina.

(4) Como capa de protección adicional (opcional) para dar mejor resistencias al rayado puede usarse barnices transparentes de poliuretano como **DECOPUR PROTECT IC** (alifático 100% sólidos antimanchas) o pinturas de poliuretano como **DUROTOP IC** (aromática base disolvente), **INFINITY IC** (alifática base disolvente) o **DECOPUR IC** (alifática 100% sólidos antimanchas).

## PRESTACIONES TÉCNICAS

	CAPA	SELLADO			
		<b>weberfloor PX TOTAL</b>	<b>weberfloor decopur protect IC</b>	<b>weberfloor decopur IC</b>	<b>weberfloor PU infinity IC</b>
Naturaleza	epoxi 100% aromático	barniz PU 100% alifático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático	pintura PU disv. aromático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 65Mpa				
Espesor por capa	2-4 mm	61 µm	82 µm	69 µm	69 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	149 mg	40,7 mg	40,7 mg	49,6 mg	49,6 mg
Dureza shore D (a 7 días) - ISO 868	87 D	87 D	87 D	80 D	80 D
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico medio, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total				

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

# caliclub

## Ponemos a tu disposición empresas aplicadoras especialistas para una aplicación de garantía con el sello Weber

**Caliclub suelos** incluye a las mejores empresas especialistas en instalaciones de pavimentos continuos del sector. Todas ellas se comprometen a respetar las reglamentaciones, procedimientos y recomendaciones técnicas de **Weber**, hecho que garantiza la calidad total tanto en la ejecución de sus trabajos como en los servicios que ofrecen. Servicios que abarcan desde la fase de oferta, pasando por la puesta en obra y la atención posterior una vez los trabajos han finalizado, haciendo de cada una de estas empresas referentes de calidad y fiabilidad en su zona.



### Calidad y fiabilidad

Las Empresas **caliclub** para la instalación de los sistemas **weber** ofrecen al prescriptor, promotor, constructor, etc., la garantía de seguir la metodología de puesta en obra exigida, de profesionalidad y de experiencia suficiente para obtener un resultado óptimo, aportando la calidad total en los materiales utilizados, en el método de aplicación y en el servicio ofrecido.



### Asesoramiento

**Weber** ofrece un seguimiento especial de las obras realizadas con empresas miembros de **caliclub**, aportando asesoramiento tanto en la fase de proyecto como en la fase de ejecución, colaborando en estrecha relación con la empresa aplicadora y el arquitecto o ingeniería para la correcta puesta en obra de todos sus productos y sistemas.





Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.  
Ctra. C-17, km. 2  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05  
Línea de asistencia técnica para  
profesionales: 900 35 25 35  
[www.es.weber](http://www.es.weber)

