



Alta tixotropía y deformabilidad.

Fácilmente moldeable.

Impermeable.

Presentación

Saco de plástico de 25 kg en palets de 1200 kg (48 sacos)

Colores

Productos con gama de colores

Consumo

17,500 kg/m²
Consumo para 1 CM de espesor.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad

webertec txt

Revestimiento especial para tematización.

Mortero tixotrópico moldeable que permite ser esculpido y estampado para realizar elementos ornamentales en la fachada como zócalos, cornisas, sillería, etc., así como para la tematización en piscinas, jardines o parques temáticos, mediante la imitación de elementos como rocas, troncos, etc.

RECOMENDACIONES DE USO

Mortero especial para moldear, moldurar, esculpir y estampar.

- Elementos ornamentales en la fachada como zócalos, cornisas, recercados, sillería...
- Coronas de piscinas de aspectos muy variados como imitación a rocas, troncos.
- Realización de revestimientos impermeables y decorativos de fachadas de aspectos minerales múltiples.

Regularización de muros.

SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento, Mortero de cal, webercal basic, weberev hidro, Bloque de hormigón

LIMITACIONES

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- No aplicar sobre soportes con humedad permanente o de remonte capilar.
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Sobre soportes poco absorbentes, aplicar la imprimación weberprim FX15.
- Humedecer previamente el soporte.
- Sobre soportes disgregables y pulverulentos, aplicar la imprimación weberprim TP05 como consolidante
- Espesor de aplicación: hasta 20 cm.
- Para aplicaciones de más de 4 cm es recomendable aplicar sobre una malla galvanizada anclada al soporte mecánicamente y aplicar una primera capa de cubrición sobre dicha estructura, rallarla y aplicar una segunda capa de espesor deseado, una vez endurecida la primera.
- Excluyendo la aplicación como revestimiento de impermeabilización, los trabajos realizados no aseguran una función de estanqueidad.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes deben ser duros y cohesivos, y estar limpios.

Humedecer previamente las superficies, sobre todo en tiempo caluroso o con viento

APLICACION DEL PRODUCTO

- 1.-Amasar webertec txt con con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, por saco de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos, manualmente o con un batidor eléctrico, y proyectarlo en la mal-la con el espesor deseado. Aplicar el producto manualmente o proyección con Máquina
- 2.-Moldear el volumen utilizando espátulas, llanas, llagueros...
- 3.-Una vez endurecido, lijar y esculpir las partes deseadas, y pigmentar con tintes orgánicos para conseguir el efecto deseado.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Agua de amasado	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla aquí .
Espesor de aplicación	15-200 mm
Espesor máximo por capa	200 mm
Vida útil (pot life)	60 min
Densidad en polvo	1200±100 Kg/m3
Densidad en masa	1650±100 Kg/m3
Densidad del producto endurecido	1500±100 Kg/m3
Granulometría máxima	2 mm
Inicio de fraguado (20°C)	≥ 3 h
Final de fraguado (20°C)	≤ 7 h
Norma Europea marcado CE	EN 998-1
Clasificación (EN 1504-3)	CS IV
Adherencia sobre hormigón	≥ 0,3 MPa
Resistencia a la flexotracción	≥ 2 MPa (a los 28 días)
Resistencia a la compresión	≥ 6 MPa (a los 28 días)
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/m ² ·h ^{0,5})	≤ 0,4
Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1)	Euroclase A1/A1fl
Módulo de elasticidad	6000-10000 MPa

COMPOSICIÓN

Cemento, calcáreas, arena de sílice y cargas ligeras, agentes tixotrópicos, hidrófugos y otros aditivos

Saint-Gobain Weber Cemarska,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia
técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

19-Jun-2023
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.