



weber SL

Resina protectora de acabado
base agua



Sellado y curado del hormigón, realzando el color del pavimento.

Mejora la protección y conservación del pavimento.

Elevada resistencia a manchas de agua por encharcamiento.

Alta resistencia mecánica a las marcas de rodadura de neumáticos.

Alta penetración en el soporte y excelente adherencia.

Presentación

Bidón de plástico de 15 kg en palets de 495 kg (33 bidones)

Colores

Productos incoloros

Consumo

0,250 kg/m²

Consumo para una mano de producto.

Almacenaje y conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Resina protectora impermeabilizante de acabado para la protección de pavimentos impresos como **weberfloor PRINT** para el correcto curado y sellado que realza su textura y color. También puede utilizarse, con el paso del tiempo, para su conservación y mantenimiento.

Recomendaciones de uso

- Emulsión sintética de curado y sellado para pavimentos interiores y exteriores de hormigón impreso o mortero coloreado como weberfloor PRINT.
- Para viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras...
- Puede utilizarse con el paso del tiempo para conservación y mantenimiento del pavimento weberfloor PRINT u hormigones en general.

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento

Limitaciones

- No diluir con agua.
- Para su instalación en suelos con humedad permanente, con problemas de nivel freático susceptibles de humedad por remonte capilar consultar con nuestro departamento técnico.
- No es recomendable aplicar weber SL con incidencia directa del sol o sobre soporte con temperatura elevada.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Temperatura de empleo, entre 5°C. y 35°C.
- Durante la aplicación, evitar las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material.
- Las herramientas se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso. El material endurecido se tiene que retirar mecánicamente.
- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad

existentes.

- El aspecto de weber SL es blanco en su aplicación e incoloro una vez ha secado y penetrado en el hormigón.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- El soporte debe ser firme y estable y estar limpio de restos de pinturas, desencofrantes, grasas, aceites, etc....
- Asegurar la total limpieza de weber DM con agua a presión. weber SL puede aplicarse con el pavimento recién lavado (húmedo) pero no encharcado.

Aplicación

- Aplicar dos manos de la resina protectora y de acabado weber SL, mediante pulverizado, rodillo o brocha pasadas como mínimo 72 horas desde la realización del pavimento. Extender weber SL sin dejar charchos o exceso de capa.
- La segunda mano de weber SL deberá aplicarse una vez haya secado la primera (aproximadamente 2 horas).
- Aplicar sin previsión de lluvia durante las siguientes 24h-48h para asegurar un curado total del producto.

Composición

Barniz formulado a base de resinas acrílicas diseñado especialmente para el sellado de hormigón impreso.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber