



weberdry FIBRO

Enfoscado impermeabilizante en capa fina (solo Canarias).

Gran dureza y resistencia

Reforzado con fibras.

Presentación

Saco de plástico de 25 kg en palets de 1200 kg (48 sacos)

Colores

Blanco, Gris

Consumo

1,200 kg/m²

Consumo para 1 mm de espesor.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Mortero impermeable y armado con fibra de vidrio para la realización de enfoscados impermeables o para la regularización de superficies en capa fina, de hasta 5 mm en aljibes, piscinas, fachadas, etc.

Recomendaciones de uso

- Apto para toda clase de enlucidos o enfoscados impermeables en capa fina, ya sea en aljibes, piscinas, fachadas, etc.
- Regularizaciones de superficies de hormigón o mortero en capa fina (5 mm).
- Revestible con pinturas, morteros en base a cemento, mortero de cal, cerámica...

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.
- No aplicar sobre soportes con humedad permanente o de remonte capilar.
- No aplicar sobre madera, yeso, plástico, metal, ni superficies viejas afectadas por el moho.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Humedecer el soporte antes de su aplicación.
- Tratar siempre los puntos singulares (ángulos, esquinas,...) con bandas de impermeabilización o mediante medias cañas realizadas con weberep hormiplus neo o weberep hormitec express
- Espesor de aplicación: 5 mm.
- Para un curado satisfactorio, debe humedecerse el enlucido varias veces al día durante los dos o tres días siguientes a su aplicación.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION SOPORTE

Los soportes deben estar limpios, sanos y consistentes.

En soportes antiguos deben eliminarse restos de moho, polvo y residuos desencofrantes.

En soportes pulverulentos, de estanques, piscinas y aljibes, lavar con agua y una vez seco, aplicar la imprimación weber TP 05.

Humedecer el soporte antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Amasar weberdry fibro con 6,75 - 7,75 litros de agua limpia por saco de 25 kg.

Sobre bloque:

Aplicar una primera capa de 4 mm con una llana. Una vez seca, aplicar una segunda de 2 mm dándole un acabado liso (con llana) o texturizado (con rodillo).

Si la operación se realiza en hormigonera, el tiempo de amasado no debe ser superior a 2 minutos.

Sobre enfoscado de cemento:

Aplicar una sola capa con una llana y en un espesor de 5 mm extendiéndose bien y procurando que no queden grumos.

Para un acabado liso, pasar una llana limpia y humedecida una vez que el producto empiece a secar.

Para un acabado texturado, utilizar un rodillo.

Características	Valor
Agua de amasado	6,75-7,75 litros/saco
Vida de la masa	40 min
Máximo espesor por capa	5 mm
Mínimo espesor	mínimo 5mm en cualquier punto
Tiempo de secado entre capas	4 horas
Tiempo de espera antes de revestir	4 días
Tiempo de puesta en servicio	7 días para inmersión en agua
Norma europea marcado CE	EN 1504-2
Granulometría	< 2,5 mm
Adherencia sobre hormigón (28 días)	≥1,5 MPa
Alteración de la potabilidad del agua	NO APTO para agua potable
Permeabilidad al CO2	Sd > 50 m
Índice de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	Clase 1 (Sd < 5 m)
Reacción al fuego	A1 / A1fl

Composición

Cemento, áridos diversos seleccionados, aditivos químicos y fibra de vidrio.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber