



webertec SUPERCRONO

**Reparador instantáneo para
anclajes comprometidos.**

**Anclajes de elemento pesados
inmediatos.**

Taponamiento de vías de agua.

**Tecnología NoMix: sin necesidad
de amasado.**

Presentación

Saco de papel de 15 kg en palets de
600 kg (40 sacos)

Colores

Productos de color único

Consumo

1600,000 kg/m³

Almacenaje y conservación

6 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, en envase original cerrado y al
abrigo de la humedad.

Mortero de fraguado muy rápido y apto para inmersión para reparaciones y anclajes compro-
metidos que requieran de una puesta en servicio muy rápida como la obturación de vías de
agua, reparación de hormigones degradados, marcado de aristas, empotramiento de tuberías,
así como anclajes y fijaciones de elementos de acero de un peso considerable.

Recomendaciones de uso

- Anclajes y reparaciones que requieran una puesta en servicio muy rápida como obturación
de vías de agua, reparación de coqueas en hormigones degradados, marcado de aristas,
empotramiento de tuberías...
- Anclajes de elementos de acero de un peso considerable como barandillas, rejas, marcos
de ventanas, puertas, cajas de registro...
- Fijación de tuberías, tornillos, pernos, etc.
- En interior, exterior y en inmersión

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento, Ladrillo

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C (para la aplicación de **NoMix** la
temperatura debe estar por encima de los 0 °C).
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la
aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Debido a su fraguado rápido, amasar el producto en pequeñas cantidades (1 kg o menos).
- En modo **NoMix** no requiere amasado y permite aplicarse a temperaturas más bajas.
- Humedecer previamente el soporte.
- Espesor de aplicación: hasta 15 cm.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

Los anclajes deberán realizarse verificando la profundidad y anchura respecto al diámetro del anclaje.

Limpiar y eliminar los restos de polvo y suciedad.

Previamente a la aplicación de webertec supercrono, mojar el soporte

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1.-Amasar webertec supercrono en pequeñas cantidades. Para 1 kg de material se necesitan 240 ml de agua.

2. Aplicar con una paleta o llana inmediatamente después del amasado. Insertar el elemento a anclar y presionar bien para asegurar un buen anclaje.

3. Alisar con la paleta y fratar

En caso de anclajes o reparaciones de elementos verticales, webertec

supercrono no necesita amasado (NoMix): cavar una zanja donde se desee anclar el elemento y llenar la mitad de la misma con agua. Verter webertec supercrono directamente del saco y rociar con agua la superficie

PRESTACIONES TÉCNICAS

| Características | Valor |
|---|---|
| Agua de amasado | 240 ml de agua por cada 1 Kg de material |
| Espesor de aplicación | 1-150 mm |
| Espesor máximo por capa | 150 mm |
| Vida útil (pot life) | 1 min |
| Densidad en polvo | 1200±100 Kg/m ³ |
| Densidad en masa | 2000±100 Kg/m ³ |
| Densidad del producto endurecido | 1800±100 Kg/m ³ |
| Granulometría máxima | 0,5 mm |
| Inicio de fraguado (20°C) | ≥ 2 min |
| Final de fraguado (20°C) | ≤ 3 min |
| Resistencia a la flexotracción | ≥ 4 MPa (a los 28 días) |
| Resistencia a la compresión | ≥ 1,5 MPa (a los 30 min) ≥ 3 MPa (a 1 h) ≥ 5 MPa (a las 24 h) ≥ 12 MPa (a los 28 días) |
| Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1) | Euroclase A1/A1fl |

Composición

Cementos especiales, arenas de sílice y calcáreas, y aditivos.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber