



webertherm PLACA FKD-N

Panel de aislamiento de lana mineral de roca

Elevado aislamiento térmico (λ=0.034 W/mK)

Placa incombustible A1

Alta capacidad aislamiento acústico

Gran transpirabilidad

Panel rígido de alta y monodensidad muy resistente al impacto y de conductividad térmica 0,034 W/m·K, especialmente indicado para su colocación en sistemas de aislamiento térmico

Recomendaciones de uso

Placas de lana de roca que sirven de aislamiento acústico y térmico al sistema webertherm acustic (ETA 13/0836) y webertherm acustic light (ETA 23/0580)

Mejora la eficiencia energética del edificio y aumenta el aislamiento térmico y acústico Aporta una protección pasivo contra la propagación al fuego inmejorable, Material aislante No Hidrófilo y muy transpirable que reduce el riesgo de condensaciones en

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento, Mortero de cal, Yeso, Anhidrita, Ladrillo, Madera, Bloque de hormigón, Mortero termoaislante

Limitaciones

el interior de la vivienda

No utilizar sobre soportes húmedos (incluida la humedad de remonte capilar). Se debe solucionar antes esta patología.

No aplicar sobre superficies revestidas con pinturas no resistentes y/o que no ofrecen una adherencia adecuada.

Los paneles aislantes no sirven para arreglar los desplomes en las fachadas. Enlucir con los producto más adecuados para arreglar este desnivel.

Tener en cuenta antes de aplicar

El soporte debe garantizar estabilidad dimensional y resistencia adecuada

No aplicar sobre soportes húmedos, sucios o disgregados

Evitar el contacto directo con el suelo sin impermeabilizar

Utilizar un mortero de enfoscado webercal basic o el mortero termoacústico webertherm aislone cuando la planimetría del soporte se desvíe más de 10 mm respecto un regle de 2 m. Forzar a que las juntas entre paneles sea mínima. Realizar la colocación de los paneles a "rompe juntas".

Revestir lo antes posible los paneles para evitar el deterioro de los mismos debido a condiciones atmosféricas adversas (fuerte insolación, lluvia, etc.).



Panel de aislamiento de lana mineral de roca

MODO DE EMPLEO

El panel webertherm FKD-N se coloca por el exterior de la fachada mediante mortero adhesivo webertherm basegel y anclajes mecánicos, cubriendo la totalidad de la fachada, colocando los paneles a rompejuntas y sin huecos entre panel y panel Todos los detalles los encontrará en la Ficha de aplicación de los sistemas webertherm y en la Guía de soluciones para aislar fachadas (SATE). Descargable digitalmente en www.es.weber

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor				
Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua (µ)	1 (EN 12086)				
Conductividad térmica λ (W/m·K)	0,034 W/(m.K) según EN 12667				
Clase de tolerancia en espesor, T(mm/%)	T5 (-1/-1) según EN 823				
Absorción de agua a corto plazo, WS	≤1 kg/m² (EN 1609)				
Absorción de agua a largo plazo, WL(P)	≤ 3 kg/m² (EN 12087)				
Reacción al fuego	A1 (EN 1607)				
Resistencia a compresión con deformación al 10%, CS(10)	≥ 25 kPa (σ10) según EN 826				
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras, TR	≥ 7,5 (σ mt) según EN 1607				

Composición

Lana mineral de roca

Datos logísticos

Espesor	Lambda	Ancho (mm)	Largo (mm)	Uds. Paquete	m2 paquete	Paquete por palet	m2 palet	m3 paquete	m3 palet	Palet/camion
40	0,035	600	1.000	6	3,60	10	36,00	0,14	1,44	52
50	0,034	600	1.000	8	4,80	24	115,20	0,24	5,76	13
60	0,034	600	1.000	6	3,60	28	100,80	0,22	6,05	13
80	0,034	600	1.000	5	3,00	24	72,00	0,24	5,76	13
100	0,034	600	1.000	4	2,40	24	57,60	0,24	5,76	13
120	0,034	600	1.000	3	1,80	28	50,40	0,22	6,05	13
140	0,034	600	1.000	2	1,20	36	43,20	0,17	6,05	13
160	0,034	600	1.000	2	1,20	32	38,40	0,19	6,14	13
180	0,034	600	1.000	2	1,20	28	33,60	0,22	6,05	13
200	0,034	600	1.000	2	1,20	24	28,80	0,24	5,76	13

