webercolor PREMIUM FINA

Junta flexible ultrafina aditivada con silicona.

ADITIVADO CON SILICONA · FLEXIBLE · CG2WA ISO 13007 EN 13888 · 1-10 MM ANCHO DE JUNTA · IMPERMEABLE

Color estable y homogéneo sin destonificaciones ni carbonataciones.

PROTECT ³ : protección frente al crecimiento de bacterias, moho y algas.

Textura cremosa de fácil trabajabilidad.

Presentación

Caja de 4 bolsas de plástico de 3 kg en palets de 432 kg (36 cajas), Saco de papel de 15 kg en palets de 600 kg (40 sacos)

Colores

Gama de 30 colores (bolsa 3 kg), Gama de 6 colores (saco 15 kg)

Consumo

kg/m²Ver tabla de consumos.

Almacenaje y conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación (bolsas 3 kgs.) 6 meses (sacos 15 kgs.), en envase original cerrado y almacenado al abrigo de la humedad

Mortero flexible ultrafino aditivado con silicona para la realización de juntas de hasta 10 mm de ancho en baldosas de cualquier formato y absorción. Fórmula Triple +: junta con textura + fina, permite + anchura y tiene + dureza. Para pavimentos y revestimientos tanto en interiores como exteriores. Apto para suelo radiante.

Recomendaciones de uso

- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 35°C.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas para aseguraruna anchura uniforme, de como mínimo 2 mm en interiores y 5 mm enexteriores.
- Aplicar en pequeñas superficies para limpiar progresivamente, eliminandoel exceso de webercolor PREMIUM fina a medida que se realiza lacolocación.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada. Está contraindicadoreamasar con agua el producto transcurrido el tiempo de vida de la pasta.El exceso de agua de amasado dificulta la limpieza y perjudica el acabado.final.
- No realice la limpieza con exceso de agua, o con el material todavíafresco, para evitar carbonataciones y destonificaciones superficiales.
- En el caso de baldosas porosas, rugosas o susceptibles al manchado, serecomienda protegerlas con líquidos hidrófugos para mejorar suComportamiento frente a las manchas durante la aplicación y facilitar lalimpieza. Es preferible realizar una aplicación de prueba previamente.
- Limpiar las herramientas justo después de la aplicación de webercolorfina premium.
- Proteger los revestimientos cerámicos frente a dilataciones y contracciones mediante un correcto tratamiento de las juntas estructurales, perimetrales y de partición, empleando materiales elásticos adecuados, como las masillas de poliuretano, en función del tipo de junta
- No aplicar encima de soporte helados, ni sobre soportes muy calientes ohúmedos. Del mismo modo, no aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia,Fuerte calor o riesgo de heladas. Se puede humedecer el soporte en caso debaldosas muy absorbentes, presencia de viento o temperatura elevada.
- No aplicar en zonas con remonte capilar continuo sin uso de unimpermeabilizante adecuado.
- En ambientes en los que se requieren altas resistencias a los productos.químicos, limpiezas frecuentes o un alto grado de higiene (hospitales,industrias alimentarias, etc...) usar el mortero epoxidico weberepox EASY.

webercolor PREMIUM FINA **Junta flexible ultrafina aditivada con silicona.**

- Apta para uso en pisicinas, siempre y cuando no sean de coloración salina.
- Usar el mortero de rejuntado webercolor PREMIUM OCEAN o weberepox EASY en piscinas de electrolisissalina o de agua salada, así como en zonas sometidas a un uso intensivo o con altas exigencias (piscinas públicas, hoteles, spas,...).
- La estanqueidad de una piscina debe estar asegurada por la ejecución de la impermeabilización del vaso de la misma.

Soporte

Cerámica

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Utilizar una llana de caucho para aplicar y extender **webercolor PREMIUM fina** .
- Utilice una esponja húmeda y sin exceso de agua para la limpieza de los restos de producto.
- Respetar el agua de amasado indicada en el envase.
- Ver tabla de prestaciones para más especificaciones.
- Al ser un producto cementoso, el color puede variar al estar mojado o en contacto directo con agua, respecto al tono en seco mostrado en el muestrario.

MODO DE EMPLEO

Amasado

Amasar webercolor premium fina con la cantidad de agua limpia indicada en la bolsa de 3 kgs, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar la mezcla dos minutos y reamasar ligeramente.

Aplicación

Aplicar en diagonal sobre las juntas presionando la masa sobre ellas con una llana de caucho y en paños pequeños. Eliminar el exceso de material con la misma llana.

Limpieza

Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de juntas (aprox. Después de 20 a 40 minutos), podrá limpiarse con una esponja húmeda. La limpieza final debe hacerse con el producto endurecido (mínimo 8 horas), enjuagando la superficie con un paño húmedo.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Vida útil	aproximadamente 20 minutos
Tipo de pieza	Absorción baja (≤ 3%) Absorción media (entre 3% y 10%) Absorción alta (> 10%)
Tamaño de la pieza	≤ 30x30 cm ≤ 60x60 cm ≤ 90x90 cm > 90x90 cm
Agua de amasado por envase	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla **aquí**.
Temperatura de aplicación	de 5 a 35 °C

SAINT-GOBAIN

webercolor PREMIUM FINA **Junta flexible ultrafina aditivada con silicona.**

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Tiempo de espera para tráfico ligero	12 horas
Tiempo de puesta en servicio	24 horas
Resistencia a la abrasión	≤ 1000 mm3
Resistencia a la compresión	≥ 15 MPa
Resistencia a la flexotracción	≥ 2,5 MPa
Tiempo de espera para la inmersión	7 días
Tiempo máximo de limpieza	de 10 a 30 minutos
Absorción de agua después de 240 minutos	≤ 5 g
Water absorption after 30'	≤ 2 g
Anchura de juntas entre baldosas	1 - 10 mm
Tipo de junta	Fina
Clasificación según norma	CG2WA (Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas UNE-EN 13888)

Composición

Cementos especiales, resina, áridos calcáreos, aditivos hidrofugantes, aditivos orgánicos e inorgánicos específicos y pigmentos minerales.

Tabla de consumos

FORMATO DE LA PIEZA (mm) *(AxBxC)	Pavimentos y Revestimientos (consumo kg/m²) Anchura de la junta						
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
20 x 20 x 3	0,80	-	-	-	-	-	-
50 x 50 x 5	0,60	-	-	-	-	-	-
100 x 100 x 8	0,40	0,70	0,90	1,10	1,30	-	-
200 x 200 x 8	0,20	0,30	0,40	0,60	0,70	1,00	1,30
330 x 330 x 10	0,20	0,30	0,30	0,40	0,50	0,80	1,00
450 x 450 x 10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60	0,70
600 x 300 x 10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,60	0,80
600 x 400 x 10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70
1000 x 200 x 10	0,20	0,30	0,30	0,40	0,50	0,80	1,00

***A** Anchura de la pieza, **B** Longitud de la pieza, **C** Profundidad de la junta

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber

SAINT-GOBAIN

04/09/26