



weber rev FINO

Enlucido blanco hidrofugado en capa fina.



Un blanco que deslumbra

No verás una arruga en tus muros

Enluces, decoras y proteges de una sola vez

Presentación

Saco de papel de 25 kg en palets de 1200 kg (48 sacos)

Colores

Productos de color único

Consumo

1,700 kg/m²

Consumo para 1 mm de espesor.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Mortero blanco hidrofugado para el uso como revestimiento de acabado sobre enfoscados hidrofugados tanto en interiores como exteriores.

Recomendaciones de uso

- Revestimiento de soportes enfoscados en exteriores e interiores, tanto en paredes como en techos.
- Para otras aplicaciones, consultar con el Departamento Técnico.

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento, Mortero de cal, weberev hidro, webercal basic, weberev hidro PLUS

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- En exteriores, el agua no debe permanecer sobre el revestimiento por lo que no se puede aplicar en superficies horizontales o inclinaciones por debajo de los 45°C
- No aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico, aislamiento y materiales de poca resistencia mecánica.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Aplicar sobre morteros de enfoscado hidrofugados como **webercal basic**, **weber rev hidro** o **weber rev hidro plus**.
- En renovación, aplicar sobre enfoscados tradicionales regulares, absorbentes y resistentes.
- Con fuerte calor y viento seco, humedecer previamente el sustrato.
- Espesor de aplicación sobre enfoscado: máximo 5 mm.
- Tiempo para fratasado: 30 min. a 3 horas.
- Proteger el revestimiento si las condiciones climatológicas y atmosféricas en los días posteriores a la aplicación pueden llegar a ser adversas (fuerte insolación, lluvia, etc.)
- Evitar la escorrentía de agua en la fachada con los elementos constructivos diseñados para tal fin.

MODO DE EMPLEO

Amasado

- Amasar weberev fino con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, por saco de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

Aplicación

- Extender el producto con llana y alisarlo, dejando un espesor máximo de 5 mm.

Acabado

- Una vez iniciado el endurecimiento, fratar el material con un frata de madera o plástico.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Agua de amasado	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla aquí .
Clasificación (EN 998-1)	GP
Densidad en polvo	1300-1600 Kg/m ³
Densidad en masa	1500-1800 Kg/m ³
Granulometría	< 1,25 mm
Adherencia sobre mortero base (N/mm ²)	> 0,3 N/mm ²
Coeficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/m ² ·min ^{0,5})	Wc2
Coeficiente de Permeabilidad al vapor de agua (μ)	$\mu \leq 20$
Densidad de producto endurecido	1400-1700 Kg/m ³
Resistencia a la flexotracción 28 días (N/mm ²)	≥ 1 N/mm ²
Resistencia a la compresión 28 días (N/mm ²)	3,5-7,5 N/mm ² (CS III) en el centro de producción de Dos Hermanas $\geq 6,0$ N/mm ² (CS IV) en el resto de centros de producción
Conductividad térmica λ (W/m·K)	0,57 W/m·K (P=50%)
Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1)	A1

Composición

Cemento blanco, polvo de mármol, hidrofugantes y aditivos orgánicos e inorgánicos.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber