



webertec SUPERCRONO

Reparador instantáneo para anclajes comprometidos.

Anclajes de elemento pesados inmediatos.

Taponamiento de vías de agua.

Tecnología NoMix: sin necesidad de amasado.

Presentación

Saco de papel de 15 kg en palets de 600 kg (40 sacos)

Colores

Productos de color único

Consumo

1600,000 kg/m³

Almacenaje y conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Mortero de fraguado muy rápido y apto para inmersión para reparaciones y anclajes comprometidos que requieran de una puesta en servicio muy rápida como la obturación de vías de agua, reparación de hormigones degradados, marcado de aristas, empotramiento de tuberías, así como anclajes y fijaciones de elementos de acero de un peso considerable.

Recomendaciones de uso

- Anclajes y reparaciones que requieran una puesta en servicio muy rápida como obturación de vías de agua, reparación de coqueras en hormigones degradados, marcado de aristas, empotramiento de tuberías...
- Anclajes de elementos de acero de un peso considerable como barandillas, rejas, marcos de ventanas, puertas, cajas de registro...
- Fijación de tuberías, tornillos, pernos, etc.
- En interior, exterior y en inmersión

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento, Ladrillo

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C (para la aplicación de **NoMix** la temperatura debe estar por encima de los 0 °C).
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Debido a su fraguado rápido, amasar el producto en pequeñas cantidades (1 kg o menos).
- En modo **NoMix** no requiere amasado y permite aplicarse a temperaturas más bajas.
- Humedecer previamente el soporte.
- Espesor de aplicación: hasta 15 cm.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DEL SOPORTE

Los anclajes deberán realizarse verificando la profundidad y anchura respecto al diámetro del anclaje.

Limpiar y eliminar los restos de polvo y suciedad.

Previamente a la aplicación de webertec supercrono, mojar el soporte

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1.-Amasar webertec supercrono con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, se recomienda amasar máximo 1Kg de material, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Aplicar con una palera o llana inmediatamente después del amasado. Insertar el elemento a anclar y presionar bien para asegurar un buen anclaje.

3. Alisar con la paleta y fratasar###HARD_RETURN###En caso de anclajes o reparaciones de elementos verticales, webertec###HARD_RETURN###supercrono no necesita amasado (NoMix): cavar una zanja donde se desee anclar el elemento y llenar la mitad de la misma con agua. Verter webertec supercrono directamente del saco y rociar con agua la superficie

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Agua de amasado	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla aquí .
Espesor de aplicación	1-150 mm
Espesor máximo por capa	150 mm
Vida útil (pot life)	1 min
Densidad en polvo	1200±100 Kg/m ³
Densidad en masa	2000±100 Kg/m ³
Densidad del producto endurecido	1800±100 Kg/m ³
Granulometría máxima	0,5 mm
Inicio de fraguado (20°C)	≥ 2 min
Final de fraguado (20°C)	≤ 3 min
Resistencia a la flexotracción	≥ 4 MPa (a los 28 días)
Resistencia a la compresión	≥ 1,5 MPa (a los 30 min) ≥ 3 MPa (a 1 h) ≥ 5 MPa (a las 24 h) ≥ 12 MPa (a los 28 días)
Comportamiento frente al fuego (Clasificación según UNE-EN 13501-1)	Euroclase A1/A1fl

Composición

Cementos especiales, arenas de sílice y calcáreas, y aditivos.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAIN-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber

