



weberdry FIBRO

Enfoscado impermeabilizante en capa fina (solo Canarias).

Gran dureza y resistencia

Reforzado con fibras.

Presentación

Saco de plástico de 25 kg en palets de 1200 kg (48 sacos)

Colores

Blanco, Gris

Consumo

1,200 kg/m²

Consumo para 1 mm de espesor.

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Mortero impermeable y armado con fibra de vidrio para la realización de enfoscados impermeables o para la regularización de superficies en capa fina, de hasta 5 mm en aljibes, piscinas, fachadas, etc.

Recomendaciones de uso

- Apto para toda clase de enlucidos o enfoscados impermeables en capa fina, ya sea en aljibes, piscinas, fachadas, etc.
- Regularizaciones de superficies de hormigón o mortero en capa fina (5 mm).
- Revestible con pinturas, morteros en base a cemento, mortero de cal, cerámica...

Soporte

Hormigón, Mortero de cemento

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación, ni expuestas a pleno sol o muy calientes.
- No aplicar sobre soportes con humedad permanente o de remonte capilar.
- No aplicar sobre madera, yeso, plástico, metal, ni superficies viejas afectadas por el moho.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Humedecer el soporte antes de su aplicación.
- Tratar siempre los puntos singulares (ángulos, esquinas,...) con bandas de impermeabilización o mediante medias cañas realizadas con weberep hormiplus neo o weberep hormitec express
- Espesor de aplicación: 5 mm.
- Para un curado satisfactorio, debe humedecerse el enlucido varias veces al día durante los dos o tres días siguientes a su aplicación.

MODO DE EMPLEO

PREPARACION SOPORTE

Los soportes deben estar limpios, sanos y consistentes. En soportes antiguos deben eliminarse restos de moho, polvo y residuos desencofrantes. En soportes pulverulentos, de estanques, piscinas y aljibes, lavar con agua y una vez seco, aplicar la imprimación weber TP 05. Humedecer el soporte antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Amasar weberdry fibro con la cantidad de agua limpia indicada en la tabla final, por saco de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Sobre bloque: Aplicar una primera capa de 4 mm con una llana. Una vez seca, aplicar una segunda de 2 mm dándole un acabado liso (con llana) o texturizado (con rodillo). Si la operación se realiza en hormigonera, el tiempo de amasado no debe ser superior a 2 minutos. Sobre enfoscado de cemento: Aplicar una sola capa con una llana y en un espesor de 5 mm extendiéndose bien y procurando que no queden grumos. Para un acabado liso, pasar una llana limpia y humedecida una vez que el producto empiece a secar. Para un acabado texturado, utilizar un rodillo.

Características	Valor
Agua de amasado	Para conocer el agua de amasado a usar, localiza la letra en la codificación del lateral del saco y escanea el código QR del dorso del saco. Cada letra corresponde a un agua de amasado. También puedes consultarla aquí .
Vida de la masa	40 min
Máximo espesor por capa	5 mm
Mínimo espesor	mínimo 5mm en cualquier punto
Tiempo de secado entre capas	4 horas
Tiempo de espera antes de revestir	4 días
Tiempo de puesta en servicio	7 días para inmersión en agua
Norma europea marcado CE	EN 1504-2
Granulometría	< 2,5 mm
Adherencia sobre hormigón (28 días)	≥1,5 MPa
Alteración de la potabilidad del agua	NO APTO para agua potable
Permeabilidad al CO2	Sd > 50 m
Índice de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ)	Clase 1 (Sd < 5 m)
Reacción al fuego	A1 / A1fl

Composición

Cemento, áridos diversos seleccionados, aditivos químicos y fibra de vidrio.

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. La presente edición anula las anteriores. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber